

Produktbeschreibung

GENMA Elektroniklot NP303 – unsere SAC305 Standardlegierung. Diese Legierung bietet die beste Benetzung. Ein spezieller Produktionsprozess minimiert die Bildung von Oxyden und beugt der Lötbrückenbildung vor.

Technische Eigenschaften

	Spezifischer Wert	Testmethode
Legierung (wt %)	Sn 96,5 / Ag 3,0 / Cu 0,5 / SAC305	
Schmelzbereich (°C)	217 - 219	IEC61189-11
Barrengröße in mm (Länge x Breite x Höhe)	396 ± 5 x 20 ± 2 x 7,5 ± 3 (Other shapes available on request)	
Barren Gewicht in kg	0,45 ± 0,05	
Lagerung	trocken	
Zugfestigkeit (MPa)	53,3	
Elastizität (%)	34	

Konformität

Konform mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU